

NOSPOT S50



#4006

antiadesivo per scorie di saldatura

APPLICAZIONI

- automotive
- manutenzione industriale
- officine meccaniche

CARATTERISTICHE

NOSPOT S-50 è una emulsione stabile a base di polidimetilsilossani modificati sovraverniciabili appositamente formulata per evitare che in fase di saldatura, gli schizzi di metallo fuso possano aderire alle superfici rovinando l'aspetto del manufatto e rendendo difficoltosa l'operazione di finitura superficiale.

NOSPOT S-50, applicato in nebulizzazione su superfici metalliche che devono essere saldate, forma un velo leggerissimo, prontamente lavabile, uniforme che evita la microsaldatura degli schizzi di metallo fuso.

Con NOSPOT S-50 quindi la pulizia della superficie dopo saldatura diventa una operazione semplice in quanto basta lavare, come spesso accade prima di una verniciatura, con idropulitrice o altro, per eliminare le scorie e i residui che eventualmente fossero rimaste.

NOSPOT S-50 è sicuro per gli utilizzatori in quanto non contiene sostanze pericolose come testimonia l'assenza di etichettatura sul prodotto. Inoltre, anche durante la fase di saldatura, il surriscaldamento non produce fumi acri o fastidiosi. NOSPOT S-50 inoltre è particolarmente pratico in quanto già pronto all'uso.

MODO D'USO

Erogare NOSPOT S-50 puro o in diluizione massima del 30%, con l'apposito sprayer nebulizzatore (o con sprayer già disponibili) sulla lamiera prima di eseguire l'operazione di saldatura, nelle torce o nei robot automatizzati nella zona dell'ugello. E' sufficiente uno strato minimo. Lavare prima di eseguire verniciature.

DATI CHIMICO FISICI

Aspetto Bianco latte

Odore	Tipico
Punto di fiamma	non infiammabile
Peso specifico	1,000Kg/l
pH (emuls.5%)	7,00 +/- 0,50
Idrosolubilità	Emulsionabile
Liposolubilità	Disperdibile

SICUREZZA

Prodotto classificato non pericoloso

AVVERTENZE

Anche se formulato con polidimetilsilossani modificati sovraverniciabili, se l'applicazione è eccessiva e/o il lavaggio prima della verniciatura non sufficientemente accurato, potrebbero presentarsi problemi di occhiatura. Nel caso non si desidera avere a che fare con siliconi, nemmeno modificati, suggeriamo NOSPOT SF e NOSPOT SF/D.

ALTRO

Prima dell'impiego di consiglia di prendere visione della scheda di sicurezza e attrezzare gli operatori con i dispositivi individuali di protezione necessari.

Eq Srl

© Copyright Eq srl 2014 · Tutti i diritti riservati. Registrato in Italia
P.IVA: 03127810137 | REA: CO-297474 | C.SOCIALE VERSATO: 10000,00€