

# NOSPOT SF



**#4002**

antiadesivo per scorie di saldatura senza silicone

---

## APPLICAZIONI

- automotive
- carpenteria
- manutenzione industriale
- officine meccaniche

---

## CARATTERISTICHE

NOSPOT SF è un antisaldante totalmente esente da silicani e silicani modificati. Nebulizzato su superfici metalliche che devono essere saldate, forma un velo leggerissimo che evita la microsaldatura degli schizzi di metallo fuso durante le operazioni di saldatura eliminando le successive operazioni di pulitura superficiale.

Con NOSPOT SF la pulizia della superficie dopo saldatura diventa quindi una operazione semplice in quanto basta lavare, come spesso accade prima di una verniciatura, con idropulitrice o altro, per eliminare le scorie che eventualmente fossero rimaste.

Inoltre, NOSPOT SF è un fluido altamente concentrato che deve essere diluito per l'utilizzo da 2 a 6 volte risultando così particolarmente economico.

NOSPOT SF è sicuro per gli utilizzatori in quanto non contiene sostanze pericolose come testimonia l'assenza di etichettatura sul prodotto. Inoltre, anche durante la saldatura, il surriscaldamento non produce con NOSPOT SF la formazione di fumi acri o fastidiosi.

---

## MODO D'USO

Diluire NOSPOT SF da 2 a 6 volte prima dell'impiego. Erogare NOSPOT SF con l'apposito sprayer nebulizzatore (o con sprayer già disponibili) sulla lamiera prima di eseguire l'operazione di saldatura, nelle torce o nei robot automatizzati nella zona dell'ugello. E' sufficiente uno strato minimo. Lavare prima di eseguire verniciature.

---

## DATI CHIMICO FISICI

Aspetto	Viscoso limpido
Odore	Tipico tenue
Punto di fiamma	non infiammabile
Peso specifico	1,100 +/- 0,30 Kg/l
pH (emuls.5%)	9,20 +/- 0,20
Idrosolubilità	Solubile
Liposolubilità	Insolubile

---

## SICUREZZA

Prodotto classificato non pericoloso

---

## AVVERTENZE

NOSPOT SF essendo un prodotto da diluire in acqua prima dell'applicazione nonostante contenga opportuni inibitori di corrosione, potrebbe dar luogo a fenomeni corrosivi. Qualora si prevedono tempi di verniciatura o trattamenti superficiali a distanza di alcuni giorni dalla saldatura, si consiglia di proteggere con NOOX FE.

---

## ALTRO

Prima dell'impiego di consiglia di prendere visione della scheda di sicurezza e attrezzare gli operatori con i dispositivi individuali di protezione necessari.

**Eq Srl**

© Copyright Eq srl 2014 · Tutti i diritti riservati. Registrato in Italia  
P.IVA: 03127810137 | REA: CO-297474 | C.SOCIALE VERSATO: 10000,00€