

Rev.: 04/03/22

Antiadesivi

NOSPOT SF/D



#4003

antiadesivo per scorie di saldatura senza silicone

APPLICAZIONI

- automotive
- manutenzione industriale
- officine meccaniche

CARATTERISTICHE

NOSPOT SF/D è un antisaldante totalmente esente da siliconi e siliconi modificati. Nebulizzato su superfici metalliche che devono essere saldate, forma un velo leggerissimo che evita la microsaldatura degli schizzi di metallo fuso durante le operazioni di saldatura eliminando le successive operazioni di pulitura superficiale.

Con NOSPOT SF/D la pulizia della superficie dopo saldatura diventa quindi una operazione semplice in quanto basta lavare, come spesso accade prima di una verniciatura, con idropulitrice o altro, per eliminare le scorie che eventualmente fossero rimaste.

NOSPOT SF/D è pratico in quanto pronto all'uso evitando quindi le diluizioni che spesso causano utilizzi impropri di prodotto con conseguenti perdite di denaro.

NOSPOT SF/D è sicuro per gli utilizzatori in quanto non contiene sostanze pericolose come testimonia l'assenza di etichettatura sul prodotto. Inoltre, anche durante la saldatura, il surriscaldamento non produce fumi acri o fastidiosi.

MODO D'USO

NOSPOT SF/D può essere usato puro o previa ulteriore diluizione fino a 3 volte. Erogare NOSPOT SF/D con l'apposito sprayer nebulizzatore (o con sprayer già disponibili) sulla lamiera prima di eseguire l'operazione di saldatura, nelle torce o nei robot automatizzati nella zona dell'ugello. E' sufficiente uno strato minimo. Non necessita lavare prima di eseguire verniciature.

DATI CHIMICO FISICI

Aspetto liquido viscoso limpido

Odore	tenue tipico
Punto di fiamma	non infiammabile
Peso specifico	1,030 +/- 0,30 Kg/l
pH (emuls.5%)	9,20 +/- 0,20
Idrosolubilità	Solubile
Liposolubilità	Insolubile

SICUREZZA

Prodotto classificato non pericoloso

AVVERTENZE

NOSPOT SF/D qualora dovesse essere diluito in fase di impiego, nonostante contenga opportuni inibitori di corrosione, potrebbe dar luogo a fenomeni corrosivi. Qualora non si utilizzi puro e/o si prevedano tempi di verniciatura o trattamenti superficiali a distanza di alcuni giorni dalla saldatura, si consiglia di proteggere con anticorrosivi all'acqua tipo NOOX FE.

ALTRO

Prima dell'impiego di consiglia di prendere visione della scheda di sicurezza e attrezzare gli operatori con i dispositivi individuali di protezione necessari.

Eq Srl

© Copyright Eq srl 2014 · Tutti i diritti riservati. Registrato in Italia
P.IVA: 03127810137 | REA: CO-297474 | C.SOCIALE VERSATO: 10000,00€