

Rev.: 05/11/16

Sgrassanti

SONIC B



#2075

Sgrassante in ultrasuoni per paste di lucidatura

APPLICAZIONI

- mobile e arredamento
- officine meccaniche

CARATTERISTICHE

La necessità di rimuovere le paste di lucidatura che vengono utilizzate nei procedimenti di pulimentatura dei metalli è di fondamentale importanza per la qualità del risultato.

SONIC B nasce per questa esigenza sapendo che i metalli da lucidare sono diversi e soprattutto le paste hanno consistenze e composizioni molto diverse.

SONIC B è un formulato emulsionabile in acqua che scioglie i grassi che compongono le paste di lucidatura.

SONIC B ha un pH alcalino ma risulta comunque poco aggressivo nei confronti dei metalli anche più sensibili.

Questo risultato si ottiene con l'impiego di speciali anticorrosivi che lavorano anche a un pH insolitamente alto per prodotti multimetallo.

Al fine di migliorare le condizioni di lavoro, per SONIC B sono stati utilizzati tensioattivi con odore particolarmente basso così da ottenere un prodotto praticamente inodore.

La elevatissima concentrazione dei principi attivi lo rende particolarmente economico in fase di impiego sia per la concentrazione delle vasche ma soprattutto per la durata dei bagni di lavaggio che riducono notevolmente gli smaltimenti.

MODO D'USO

Per ottenere le migliori prestazioni di pulizia, si consiglia di utilizzare acqua demineralizzata o osmotizzata per la preparazione della soluzione di lavaggio.

Aggiungere SONIC B alla concentrazione indicativa del 3% versando il prodotto nell'acqua. Portare a temperatura di 70-80°C max. Avviare il ciclo di lavaggio in ultrasuoni. Per migliori risultati, dopo il lavaggio,

risciacquare con acqua osmotizzata a caldo e asciugare.

DATI CHIMICO FISICI

Aspetto	liquido paglierino
Odore	lieve amminico
Punto di fiamma	non infiammabile
Peso specifico	1,070 Kg/litro
pH (emuls.5%)	10,10 +/- 0,50
Idrosolubilità	Solubile
Liposolubilità	Disperdibile

SICUREZZA



- H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H335 Può irritare le vie respiratorie.

AVVERTENZE

Le condizioni di impiego possono essere diverse a seconda delle paste utilizzate e dei metalli e vanno ricercate in fase di prova del prodotto. In genere si prediligono temperature $>60^{\circ}\text{C}$ e tempi di lavaggio di pochi minuti.

Il prodotto è schiumogeno; non utilizzare su macchine a spruzzo.

ALTRO

Prima dell'impiego si consiglia di prendere visione della scheda di sicurezza e adeguare le modalità d'uso ai dispositivi DPI a disposizione.

Eq Srl